



AZUL PISCINAS

FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L.
C/ Padre Eduardo Jover, 37. - Telf. 96 149 58 22 Fax: 96 148 00 02
46135 ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)
covalpi@telefonica.net

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura plástica exterior formulada a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión, caracterizada por su baja absorción de agua, alta cubrición, fácil brochabilidad, buen anclaje, solidez a la intemperie y excelente resistencia al crecimiento de algas. Todas estas propiedades hacen que sea adecuada para su aplicación en piscinas, lo que no excluye que se pueda utilizar en superficies exteriores (como cemento, fibrocemento, etc.) así como interiores (yeso, escayola, etc.).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Como paso previo asegurarse que las superficies estén limpias, secas y saneadas (especialmente en el caso de las piscinas se debe confirmar que la superficie no presenta ningún factor que altere la adherencia de la pintura como son la presencia de algas, grasas, etc.). Además comprobar que el soporte no presenta desconches, de no ser así se deberá eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas y a continuación se dará una mano de fijador. En caso de que el soporte presente humedades o salitre deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicar una primera mano diluida a un 10-15% y una vez seca, una segunda mano al 5%.

Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc...).

Su rendimiento final a dos manos dependiendo de la absorción del soporte variará de 10 a 16 m²/L.

Las herramientas y las manchas se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Color final	Azul Cielo.
• Peso específico	1,407 ± 0.050 g/cc.
• Viscosidad Krebs:.....	120 ±10 UK (25°C)
• Finura	6.0 ±0.5 Hg
• pH	7<pH<10
• Sólidos en peso	Aprox. 60%
• Estabilidad al almacenamiento	Correcta.
• Tiempo de secado para el repintado	3 horas.
• Secado total	21 días.
• Resistencia al frote húmedo (UNE 48.284)*	> 5000 d.p. . -Inalterable-
• Toxicidad	No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

*Lavabilidad del material en estado puro

ALMACENAMIENTO:

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.