PLÁSTICO PLADUR/YESO PROYECTADO

FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L.
C/ Cura Jover, s/n. - Telf. 96 149 58 22 Fax 96 148 00 02
46135 ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)
covalpi@telefonica.net

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura plástica mate de naturaleza acrílica especialmente creada para el pintado de superficies con difícil adherencia, tales como pladur, perlita o yeso proyectado. Se caracteriza por su gran blancura, cubrición y lavabilidad. De excelente grado de mate y fácil brochabilidad, formulada para mejorar la adherencia del sustrato en la que se aplica la pintura para facilitar su anclaje.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Como paso previo nos aseguraremos que las superficies estén limpias, secas y saneadas; además comprobaremos que el soporte no presenta desconches, de no ser así deberemos eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas y luego le daremos una mano de fijador. En caso de que el soporte presente humedades o salitre, deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 15-20% y una vez seca, una segunda mano al 5-10%.

Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc.)

Su rendimiento final a dos manos dependiendo de la absorción del soporte variará de 6 a 9 m^2/L

Las herramientas y las manchas se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso específico ..... 1,610 $\pm$ 0.050 g/cc.
- Viscosidad Krebs..... 125 UK $\pm$ 10 UK (25ºC)
- Finura ..... 6 $\pm$ 0.5 Hg.
- pH ..... 7<pH<9
- Sólidos en peso ..... Aprox. 65%.
- Estabilidad al almacenamiento ..... Correcta.
- Tiempo de secado para el repintado ..... 3 horas.
- Secado total ..... 21 días.
- Resistencia al frote húmedo (UNE 48.284)*..... > 3000 d.p.
- Toxicidad ..... No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

*Lavabilidad del material en estado puro

ALMACENAMIENTO:

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.