



# **REVESTIMIENTO**

## **RUGOSO**

### **FICHA TÉCNICA**

**MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L.**  
C/ Cura Jover, s/n. - 46135 ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)  
Telf. 96 149 58 22 Fax: 96 148 00 02  
[covalpi@telefonica.net](mailto:covalpi@telefonica.net)

#### **DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:**

El revestimiento rugoso es una pintura plástica formulada a base de resinas estireno-acrílicas. Este producto es adecuado para su utilización en el tratamiento y decoración de paredes interiores, pero su uso principal es la protección de superficies exteriores: fachadas, patios, etc. debido a su gran resistencia a la intemperie. Se caracteriza por una buena cubrición, su gran dureza, lo cual le proporciona una máxima resistencia, y su fácil aplicación así como su acabado en relieve.

#### **PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**

Previo a su utilización hay que comprobar que las superficies de aplicación estén perfectamente limpias y secas, además no deben presentar desconchados, humedades ni salitre. En caso de que estas circunstancias se den en la superficie ésta debe ser saneada antes de la aplicación.

Después de esto se puede aplicar una primera capa del producto diluido en 15-20% de agua para una adecuada adherencia al soporte o también puede utilizarse el producto sin diluir siempre que el soporte se encuentre en condiciones adecuadas.

Puede aplicarse el producto con brocha, rodillo ó cepillo en condiciones ambientales normales (no utilizar en caso de lluvias, altas humedades, temperaturas bajas, etc.). Para conseguir un acabado picado utilizar un rodillo de espuma adecuado para dicho uso.

Rendimiento de 1 a 1,5 m<sup>2</sup>/Kg en cada mano, aunque el rendimiento final del producto dependerá principalmente de la absorción del soporte y del grosor de la capa que se quiera conseguir.

Para la limpieza de las herramientas de trabajo se utilizará agua.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Peso específico ..... 1,893 ± 0.050 g/cc.
- Viscosidad (diluido al 10%) ..... 113 ± 10 UK (25°C).
- pH ..... 8.3 ± 0.5 .
- Sólidos en peso ..... 82 ± 1 %.
- Estabilidad al almacenamiento ..... Correcta.
- Tiempo de secado para el repintado ..... 2-4 horas.
- Secado total ..... 21 días.
- Toxicidad ..... No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

#### **ALMACENAMIENTO:**

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y consumirse en breve plazo.